



تثبيت الكثبان الرملية باستخدام الجير المطفئ

فانزة ابراهيم محمد³

حامد حمود حسين²

نادية سالم اسماعيل¹

¹ الكلية التقنية الموصل ، الجامعة التقنية الشمالية، الموصل، العراق
Nd-ismael@yahoo.com

² الكلية التقنية الموصل ، الجامعة التقنية الشمالية، الموصل، العراق
Dr.hamid22a@yahoo.com

³ الكلية التقنية الموصل ، الجامعة التقنية الشمالية، الموصل، العراق
F-lbrahim@yahoo.com

(Received 12 November 2012, Accepted 14 May 2014, Available online 30 June 2017)

الخلاصة

يعتبر تكون وحركة الكثبان الرملية من اهم المشاكل التي تهدد الاراضي الزراعية والمنشآت السكنية والصناعية. والتي تشكل بمراحل متقدمة حالة التصحر وتدمير الاراضي. ان سبب تكونها يعود الى ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار وهبوب الرياح المتواصلة مما يؤدي الى تفكك الصخور وتفتت التربة، ولذلك يعتبر تثبيت الكثبان الرملية من التحديات التي يجب ان تواجه بالمرحلة القادمة. ان هذه الدراسة العملية تتضمن ايجاد حل لمشكلة تكون الكثبان الرملية وزحفها ومحاولة تثبيتها، حيث تم التثبيت باستخدام مواد محلية رخيصة الكلفة والتي بدورها سوف تعمل على اعطاء خصوبة معينة للتربة. تم اختيار الرمال التي استخدمت في التجارب من منطقة الحضر كنموذج للتثبيت لأنها تعتبر من أبرز المناطق المهددة بالتصحر. استخدمت ثلاث خلطات بثلاث نسب مختلفة بإضافة مادة الجير المطفئ ومزجها مع الماء بليونية عالية وتم صبها بسمك 6 ملم على ثلاثة أكوام من الرمال ذات قطر متر واحد وارتفاع 50 سم بحيث انها تغطي الكومة بالكامل. تركت هذه الاكوام تحت تأثير الظروف الطبيعية من شدة رياح وسطوع شمس وأمطار لمدة اكثر من سنة وتم تصويرها بفترات متعاقبة خلال مدة الدراسة. النتائج بينت ثبات اكوام الرمال المغطاة بمادة الجير المطفئ لجميع الخلطات لمدة أكثر من عام كذلك يمكن ملاحظة نمو بعض النباتات على السطح.

الكلمات الدالة: الكثبان الرملية، الجير المطفئ، تثبيت التربة.

Sand Dune Stabilization by Hydrated Lime

Abstract

Formation and movement of sand dunes could be considered the most important problems that safer and destroy agricultural lands, domestic and industrial buildings. These dunes finally form a desertification state. The hard climate as high temperature and reduction in rainfall are the main factors affecting on this formation. This practical study is a trial to solve this problem through addition and covering the dunes by local material. Hydrated lime was used in this work, the lime was mixed with water in different ratios and covered a hills of sand. Three ratios of lime were selected to cover three sand hills with diameter 100 cm and height 50cm. The thickness of the lime layer is 6cm and covered all the hill. The hills were lifted for a year under the natural circumstances of sun shine, winds, rainfall and temperature. Results indicated that the hills were fixed and no sand were blown from dunes. Furthermore, some natural plants have been grown over them.

Keyword: Sand dunes, Hydrated lime, Sand stabilization.

المقدمة

نظرا للمشاكل الكبيرة التي تنجم عن حركة الكثبان الرملية وذلك بتهددها المستمر للمنشآت الصناعية والسكنية والطرق والمزارع وتشكيل حالة التصحر للأراضي فقد كان من الضروري العمل على تثبيت الكثبان الرملية

والتخلص من أضرارها ثم تحويلها إلى أراضي منتجة وتعتبر الطرق المتبعة في الوطن العربي والخاصة بتثبيت الكثبان الرملية متشابهة من حيث المبدأ والأهداف ولا تختلف إلا على مستوى التنفيذ الذي يخضع بدوره إلى مدى توفر المواد الأولية المستعملة والإمكانات الفنية المتوفرة لدى كل دولة [1].

منشأ الكثبان الرملية

الكثبان جمع كتيب وهو عبارة عن تجمع من الرمل السائب على سطح الأرض في شكل تلة ذات قمة منفردة أو مزدوجة. تتكون الكثبان الرملية نتيجة عوامل التعرية بسبب درجات الحرارة القصوى وقلة الأمطار وهبوب الرياح المتواصلة مما يؤدي إلى تفكك الصخور وتفتت التربة إلى حبيبات رملية مختلفة الحجم [2]. ومصدر الرمال إما يكون ذا منشأ صحراوي أو ذا منشأ ساحلي والرمل ذات المنشأ الصحراوي تتكون من حبيبات رملية مختلفة الحجم والشكل صغيرة، سهلة النقل والحركة بفعل الرياح وتتميز بعدم احتفاظها للرطوبة مقارنة مع الرمال ذات المنشأ البحري.

وتتكون الكثبان الرملية من حبيبات الرمل بنسبة 95% والنسب القليلة المتبقية تمثل حبيبات الغرين ويتراوح حجم حبيبات الرمل ما بين (0.02-0.2) ملم ويصنف على أنه رمل ناعم حسب M.I.T. Classification system حيث أنه يقع ضمن قياس حجم الحبيبات (0.06-0.2) [3]، والكثبان الرملية إما أن تكون متجانسة أو غير متجانسة ولونها إما أن يكون أصفر فاتح لوجود معدن الكوارتز وعدم وجود المواد العضوية أو بني محمر لوجود أكاسيد الحديد [4].

ويتكون الوسط البيئي للكثبان الرملية نتيجة:

- 1: العوامل الأرضية: (الرمل-الرطوبة الأرضية-التضاريس).
- 2: العوامل المناخية: (أمطار- حرارة- رياح- ضوء- رطوبة نسبية).
- 3: العوامل الأحيائية: (نباتات- حيوانات- حشرات- الإنسان) [4].

تثبيت الكثبان الرملية

تواجه معظم الدول العربية مشاكل ناتجة عن زحف الكثبان الرملية التي تعتبر آخر مراحل التصحر ويهدد نقلها الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. وقد ساعدت عوامل المناخ القاسية بالإضافة إلى اعتداء الإنسان على الغطاء النباتي إما بالرعي الجائر أو بقطع الأشجار طلباً للوقود إلى تكوين مساحات واسعة من الأراضي الجرداء. وإمام زيادة ظاهرة التصحر حاول الإنسان وبشئ الطرق منذ زمن بعيد مقاومة زحف الرمال إلا أن إمكانياته كانت

محدودة مما أدى به في أغلب الأحيان إلى هجرة أراضيها مرغماً وتركها للرمال.

يتم تثبيت الكثبان الرملية باستخدام طرق متعددة ومختلفة الكلفة وفيما يلي بعض الطرق المستخدمة في تثبيت التربة:

1: إقامة الحواجز الامامية والدفاعية كخطوط اولى امام تقدم الرمال.

2: إقامة مصدات الرياح الصغيرة.

3: تغطية الكثبان الرملية بالاتي:

أ. المواد النباتية الميتة.
ب. المشتقات النفطية والمواد الكيماوية او المطاطية او الطينية وكمثال على ذلك تثبيت الكثبان الرملية باستخدام خام البنتوناييت وقد بينت هذه الطريقة ان هناك تحسنا في اقصى سرعة مؤثرة للهواء لتصبح 200 كم اساعة بدلا من 10 كم اساعة فقط قبل العلاج [5].

ج. تشجير الكثبان الرملية بنباتات مناسبة لوسط الكثبان الرملية [6]، [7].

وجميع هذه الطرق ماعدا طريقة التثبيت باستخدام خام البنتوناييت تحتاج الى ما بين (4-6) سنوات من العناية والصيانة الدائمة والفائقة والتغذية الدائمة بالمياه.

ظاهرة الجفاف والتصحر في العراق

هنالك الكثير من التعاريف للتصحر غير أن أحدث تعريف أقر في 1994 ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ينص على أن: التصحر يعني تدهور الأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق الجافة وشبه الرطبة الذي ينتج من عوامل مختلفة تشمل التغيرات المناخية والنشاطات البشرية. وفي حقيقة الأمر التصحر هو عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية للأرض، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ظروف تشبه ظروف الصحراء، وهو مظهر من التدهور الواسع للأنظمة البيئية. تتسارع في العراق ظاهرة التصحر، وتقدر بعض الإحصائيات نسبة الأراضي المعرضة للتصحر بأنها تتجاوز 92% من مجموع المساحة الإجمالية [8]. ومن نتائج التصحر هو انخفاض إنتاجية الأرض، تكون وزحف الكثبان الرملية، انتشار الأملاح، نشوء الغبار والعواصف الرملية، وفقدان التنوع الأحيائي في المناطق المتصحرة.

الهدف من البحث

هذه الدراسة العملية تتضمن إيجاد حل لمشكلة الكثبان الرملية وزحفها إلى مناطق أخرى، والتي تهدد الأراضي الزراعية وتؤدي إلى نشوء ظاهرة التصحر. وسوف يتم التثبيت باستخدام مواد محلية رخيصة الكلفة والتي بدورها سوف تعمل على إعطاء خصوبة معينة للتربة.

الجزء العملي

المواد المستخدمة

- 1- الجير المطفأ وجدول رقم (1) ويوضح الخواص الفيزيائية للجير المستخدم.
- 2- الرمل الصحراوي المأخوذ من منطقة الحضر وكان حجم الحبيبات يتراوح بين (0.07-0.5) ملم، ويعتبر تربة رملية ناعمة حسب M.I.T.

جدول (3) يوضح المعدل الشهري للأمطار المتساقطة للعامين 2011 و 2012 على التوالي *

المعدل الشهري للأمطار المتساقطة لمدينة الموصل وضواحيها (ملم)		
السنة	2011	2012
كانون الثاني	69.3	49.3
شباط	52.1	21.4
آذار	4.6	57.9
نيسان	103.2	7.4
ايار	5.1	2.8
حزيران	لا يوجد	0
تموز	لا يوجد	-
أب	0	-
أيلول	3.3	-
تشرين الأول	2.2	-
تشرين الثاني	14	-
كانون الأول	18.1	-

جدول (4) يوضح المعدل الشهري لسرعة الرياح لمدينة الموصل للعامين 2011 و 2012 على التوالي *

المعدل الشهري لسرعة الرياح لمدينة الموصل وضواحيها (م ثانية)		
السنة	2011	2012
كانون الثاني	0.6	0.9
شباط	0.9	1.2
آذار	1	1.2
نيسان	1.5	1.1
ايار	1.3	1.7
حزيران	1.2	1.3
تموز	1.2	-
أب	1	-
أيلول	3.3	-
تشرين الأول	1.5	-
تشرين الثاني	0.8	-
كانون الأول	0.7	-

Classification system وذات لدونة قليلة (اقل من 6.0).

3- الماء الصالح للشرب.

جدول (1) الفحوصات الفيزيائية للجير المطفا المستخدم

الخصائص	الجير المستخدم	المواصفات العراقية القياسية (صنف (د))
النعومة	7%	لا يزيد المتبقي على منخل 90 مايكرون على 10%
زمن التماسك الابتدائي	1.75 ساعة	-----
زمن الاطفاء	10 دقائق	5 دقائق- 15 دقيقة

تحضير النماذج والتطبيق العملي

اولاً: تم عمل نماذج بأبعاد 50*50*50 ملم باستخدام قوالب معدنية ونسب المزج موضحة في الجدول رقم (2) وقد تم اخذ كمية الجير كنسبة من الرمل، حضرت هذه النماذج لمعرفة مقدار القوة التي يمكن الحصول عليها من هذه الخلطات واختيار الخلطة التي تكون أكثر اقتصادية وكانت هذه النسب وزنية.

جدول (2) نسب الخلط لمكونات النماذج

الخلطة	رمل	جير	ماء
1	1	0.33	1.12
2	1	0.50	1.4
3	1	0.75	1.083

ثانياً :- التطبيق العملي وكما يلي :

1: تم عمل اكوام ذات قطر متر واحد وارتفاع 50 سم من الرمل الصحراوي وتم وضع هذه الاكوام في منطقة مرتفعة (سطح بناية المختبرات في الكلية التقنية / الموصل). تم اختيار نماذج الرمل لهذه الدراسة من منطقة الحضر كنموذج للتثبيت لأنها تعتبر من أبرز المناطق المهدة بالتصحر [9]. ويشير المصدر إلى ان حوالي 55 قرية في قضاء الحضر تركت مناطقها ومنازلها ودفنت هذه القرى بالرمل والأترية.

2: تم عمل الخلطات المشار الي نسبها في اولا بمحتوى رطوبي عالي وتم فرشها على هذه الاكوام بسمك 6 ملم بحيث انها تغطي الكومة كاملاً.

3: تركت هذه الاكوام للظروف الطبيعية من شدة رياح وسطوح شمس وامطار لمدة اكثر من سنة وتم تصويرها ما بين فترة واخرى وكما مبين بالجدول (3) و (4) و (5).

والجداول (3) و(4) و(5) توضح ما تعرضت له مدينة الموصل وضواحيها لعامي 2011 و 2012 و منطقة الحضر تعتبر احد المناطق التابعة لمدينة الموصل، على التوالي من امطار متساقطة وشدة رياح وسطوع شمس. الأشكال (1) و(2) و(3) و(4) تبين هذه الأكوام الترابية المغطاة بالخلطات المقترحة والمستخدمه في الدراسة المذكورة أعلاه. الشكل رقم (1) يوضح أول الخلطات التي تم عملها كتجربة اولى، وعند ملاحظة عدم تأثرها لفترة طويلة تجاوزت السنة رغم كل الظروف التي تعرضت لها، تم عمل الخلطات (1) و(2) و(3) حسب النسب الموضحة سابقا. نلاحظ من الأشكال (2) و(3) و(4) ثبات الأكوام لفترة طويلة وحسب التواريخ المثبتة عليها، وبالرغم من تعرضها للظروف الموضحة في الجداول رقم (3) و(4) و(5).

من الصور الموضحة بالأشكال المذكورة أعلاه يلاحظ ثبات الأكوام الترابية المغطاة بالجير والرمل الصحراوي، لمدة أكثر من عام كذلك يمكن ملاحظة نمو بعض النباتات الطبيعية على السطح، وذلك لأن مادة الجير هي من المواد التي تعمل على تحويل التربة الى تربة صالحة للزراعة [11]. رجوعا للخلطات الثلاث ومن جدول رقم (6) نلاحظ ان قوة الخلطات الثلاثة متقاربة لهذا من الممكن اختيار الخلطة رقم (3) كأفضل خلطة لأنها تستهلك اقل كمية من الجير المطفأ. كذلك تم قياس ابعاد الأكوام المثبتة بالجير في نهاية مدة الدراسة ووجد ثبات ابعادها رغم كل الظروف التي تعرضت لها من امطار و شدة رياح.

الاستنتاجات

اثبتت هذه الدراسة من خلال الموديل المستخدم إمكانية استخدام مادة الجير المطفأ في تثبيت الرمال المتحركة. وبينت الثلاث خلطات التي استخدمت و ثلاث نسب مختلفة بإضافة مادة الجير المطفأ ومزجها مع الماء ثبات اكوام الرمال المغطاة بمادة الجير المطفأ لجميع الخلطات لمدة أكثر من عام كذلك يمكن ملاحظة نمو بعض النباتات على السطح. وعليه توصي الدراسة بأفضلية استخدام الخلطة الثالثة من الناحية الاقتصادية لكون كمية الجير المطفأ فيه أقل من بقية الخلطات.

جدول رقم (5) يوضح ساعات سطوع اشعة الشمس خلال فترة الدراسة *

ساعات سطوع اشعة الشمس خلال فترة الدراسة *	السنة	2011	2012
كانون الثاني	4.7	3.8	
شباط	5.9	5.6	
اذار	7.8	6.0	
نيسان	6.7	8.0	
ايار	8.6	8.4	
حزيران	11.5	11.7	
تموز	10.6	-	
اب	111.2	-	
ايلول	14.3	-	
تشرين الاول	7.7	-	
تشرين الثاني	6.2	-	
كانون الاول	5.9	-	

* هذه البيانات مأخوذة من الهيئة العامة للأقواء الجوية والرصد الزلزالي / دائرة أقواء الموصل وضواحيها

المناقشة والنتائج

أولاً: تم فحص مقاومة الانضغاط compressive strength للمكعبات [10]، وكانت النتائج كما موضحة في الجدول رقم (6).

جدول (6) مقاومة الانضغاط للنماذج

الخلطة	مقاومة الانضغاط كغم / سم ²
1	9.1
2	9.0
3	11.2

ثانياً : تم متابعة الأكوام المعرضة للظروف الجوية من شدة رياح وأمطار وسطوع الشمس لمدة أكثر من عام،



شكل (1) صور توضح التجربة الأولى



شكل (2) صور توضح الخلطة رقم (1)



شكل (3) صور توضح الخلطة رقم (2)



شكل (4) صور توضح الخلطة رقم (3)

- 6- Watson A. The control of blowing and mobile desert dunes, techniques for desert reclamation, (Ed. A.S. Goudie). John Wiley, London; 1990: 35-85.
- 7- ذياب، غفران، تشجير المدن بين الضرورة البيئية والجمالية، تحقيق علمي منشور، جريدة طريق الشعب، العدد 114: 2009.
- 8- رحاب طاهر أحمد، محمد أحمد نجم الدين، العواصف الترابية في العراق، مجلة صادرة من وزارة البيئة، دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية؛ 2011.
- 9- تقرير حول الأراضي المهتدة بالتصحر في محافظة نينوى صادر من بيئة نينوى.
- 10- المواصفات القياسية العراقية. الجير المستخدم في البناء؛ 1988.
- 11- George T.S. Chemical process industries. Fifth edition; 1984.

المصادر

- 1- الفضلى، أحمد، العواصف الترابية في الكويت والدول المجاور، ملخص بحث منشور في جريدة القبس الكويتية، العدد 12640; 2008.
- 2- Abahussai A.A., Abdu A.S., Al- Zubari Desertification in the arab region: analysis of current status and trends. Journal of Arid Environments, 51; 2002: 521 – 545.
- 3- العشو، محمد عمر، مبادئ ميكانيك التربة، 1991.
- 4- اسكوجينيو، ج، الأراضي شبه الجافة والصحراوية، موارد واستصلاح التربة، ترجمة مجموعة أساتذة، منشورات جامعة عمر المختار، ليبيا، الطبعة الاولى؛ 1996.
- 5- أبو شوك، محمود ابراهيم، المغربي، محمد نور بن ناهر، فضيل، عباس أحمد، تثبيت الكثبان الرملية السعودية باستخدام خام البنتونايت، مجلة جامعة الملك سعود – العلوم الهندسية؛ 2008.